


ADLER Floor-Start Fond de vitrification

42110



Description du produit

Fond de vitrification, diluable à l'eau, mono-composant, à base d'une dispersion polyuréthane-acrylate pour bois feuillus et de conifères. Isole les substances internes des bois contenant des tannins. Soulève peu le poil du bois et **réduit le collage latéral sur les parquets à l'anglaise.**

Domaines d'utilisation

Utilisable sur toutes les sortes de bois. Particulièrement avantageux sur les bois durs comme chêne ou frêne.

Application

au pinceau : pinceau acrylique souple pour vernis acryliques
au rouleau : rouleau à poils ras p.e. rouleau à mohair ou rouleau floconné

Préparation du support

Le support doit être sec et propre (p.e. de l'huile, de graisse, de cires).

En cas de petits fissures et joints, ponçage final avec grain 120. Mélanger la poussière de ponçage et ADLER Floor-Fill 42109 jusqu'à recevoir une masse applicable à la spatule. (rapport de mélange: 1 partie en poids de poussière de ponçage, env. 2 parties en poids de ADLER Floor-Fill). Fermer les fissures et les joints en appliquant ce mélange à la spatule. Après séchage d'env. 1 heure, poncer avec grain 120.

Couche de fond

Appliquer 1 couche abondante de Fond vitrification ADLER Floor-Start 42110. Ne jeter pas ADLER Floor Start 42110 par terre. Séchage env. 2 heures. **Ne pas poncer.**

Utilisation pour les planchers colorés sur demande.

Couche de finition

2 x ADLER Floor-Classic 42120 ou ADLER Floor-Finish 42140. Léger ponçage intermédiaire avec papier d'émeri grain 240 ou grille de ponçage utilisé grain 120. Eliminer la poussière de ponçage avec un chiffon humide.

Diluant

Le produit est distribué prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Température minimum de mise en œuvre et du support

+10 °C
L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses retardent le séchage. Pour obtenir un bon séchage assurer une bonne ventilation. Eviter l'exposition directe aux rayons solaires.

Temps de séchage (Température ambiante 20°C)	Recouvrable après env. 2 heures
Outils	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Éliminer les restes secs de peinture avec le décapant ADLER Abbeizer 95125.
Consommation (par couche)	8 – 10 m ² /l
Conditionnement	1 l, 5 l
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel
Délai de conservation	1 an en récipients originaux, pas ouverts
Données techniques de sécurité	Consulter la Fiche des données de sécurité ! Même s'il s'agit de vernis non-polluants, respecter les mesures usuelles de protection.