

ADLER Rustica**10401 ff**

Description

Teinture aux solvants prête à l'emploi, à base de pigments micronisés en combinaison avec des colorants spéciaux résistants à la lumière pour un aspect rustique de la surface, qui souligne les pores. Ne rend pas rugueux le bois et très bonne résistance contre la lumière.

Le mélange de solvants ne contient pas des solvants aromatiques.

Toutes les teintes sont miscibles entre elles et, si nécessaire, diluables avec ADLER Konzentration-sregler 90315.

Domaines d' utilisation

ADLER Rustica est approprié pour bois feuillus à pores gros comme chêne, frêne, acajou etc. quand est désiré un aspect rustique de la surface qui souligne les pores.

Les surfaces traitées avec ADLER Rustica sont recouvrables avec les vernis à l' eau ainsi qu' avec les vernis aux solvants.

Mode d' emploi

Poncer soigneusement les surfaces avec granulation 120-150. Eliminer soigneusement la poussière de ponçage - spécialement des pores. Le papier d' émerie pas pointu ainsi qu' un ponçage irrégulier peuvent rendre la surface tachées. Il n' est pas nécessaire de laver le bois avant l' application du produit.

Bien remuer ADLER Rustica avant et pendant l' utilisation. Appliquer la teinture au pinceau ou au pistolet pneumatique (godet: 1,5-1,8 mm, pression 2,0-2,5 bar) uniformément et suffisamment. Après un bref temps d' action, incorporer le surplus avec un papier de teinture avant de traverser et après dans la direction des pores du bois.

ADLER Rustica est aussi approprié pour l' utilisation avec machines à rouleaux pour teinter.

Temps de séchage (température ambiante 20° C): env. 30 min utilisant des vernis aux solvants, env. 2 heures utilisant des vernis à l' eau. Si nécessaire, le séchage forcé est possible, p.e. 60 s sécheur à buse (70-80° C).

Nous recommandons de faire un échantillon sur le bois original avec la teinture et après avec le vernis désiré pour juger la teinte finale. Pour une commission utiliser seulement une teinture avec le même numéro de production.

7-96 (remplace 6-89)

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 0043-5242-6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Consulter nos „Directives de travail pour l' application des teintures sur bois“ et la feuille des données de sécurité.

Rendement

12 - 15 m²/l avec l' application au pinceau
env. 8 m²/l avec l' application au pistolet
env. 40 m²/l avec l'application à machine à rouleaux

Données

Diluant et agent de blanchiment	ADLER Konzentrationsregler 90315
---------------------------------	----------------------------------

Conditionnement

750 ml, 5 l

Stockage

au frais, mais à l' abri du gel

Stockage maximale

1 an en récipients originaux, pas ouverts

Teintes

weiß	blanc	10401	hellbraun 105	brun clair 105	10408
honig	miel	10402	dunkelbraun 151	brun foncé 151	10409
natur	naturel	10403	dunkelbraun 152	brun foncé 152	10410
Kognak	cognac	10404	hellbraun	brun clair	10411
hellbraun 104	brun clair 104	10405	nußbraun	brun noix	10412
hellbraun 100	brun clair 100	10406	mahagonibraun	brun acajou	10413
Rustikal	rustique	10407	mahagonirot	rouge acajou	10414