

## ADLER Floor-Fill

## 42109



<b>Description du produit</b>	Gel de liant à base aqueuse pour réaliser du ciment à bois en transformant la poussière de ponçage en pâte. Mise en œuvre facile, sèche rapidement et facile à poncer. Bonne adaptation à la teinte du plancher.
<b>Domaines d'utilisation</b>	Pour boucher à la spatule les petites fissures et joints des parquets poncés.
<b>Application</b>	A la spatule (avec spatule de plastique ou de métal inoxydable)
<b>Préparation du support</b>	Le support doit être sec et sans souillures (p.e. graisse, huile, cire).
<b>Mode d'emploi</b>	Mélanger la poussière de ponçage propre (granulométrie de 120) avec ADLER Floor-Fill 42109 jusqu'à l'obtention d'une masse applicable à la spatule. Boucher les fissures et les joints en appliquant généreusement ce mélange à la spatule. Afin d'obtenir un ponçage rationnel, il convient de laisser le moins possible de surplus à la surface. Le temps de séchage est largement dépendant de la largeur des jointures et des conditions de séchage. Une seconde couche peut s'avérer nécessaire pour les endroits très profonds. Ponçage granulométrie de 120.
<b>Couche de fond</b>	1x ADLER Floor-Start 42110 (consulter la Fiche technique)
<b>Couche de finition</b>	2x ADLER Floor-Classic 42120 (consulter la Fiche technique) ou 2 x ADLER Floor-Finish 42140 (consulter la Fiche technique).
<b>Diluant</b>	Le produit est fourni prêt à l'application
<b>Température minimum de mise en œuvre et du support</b>	Au minimum +10° C
<b>Temps de séchage</b> (température ambiante 20 °C)	Selon la quantité appliquée, 30 minutes à 90 minutes avant d'effectuer le ponçage.
<b>Outils</b>	Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.
<b>Consommation</b> (par couche)	Env. 25 m <sup>2</sup> /l à selon l'état du support
<b>Conditionnement</b>	1 l
<b>Délai de conservation</b>	3 ans dans l'emballage fermé d'origine
<b>Données techniques de sécurité</b>	Consulter la fiche des données de sécurité!

03-07 (remplace 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance