

## ADLER Holzentgrauer

## 96348

**Nettoyant et dégraissant efficace pour le bois dégradé et grisailé par les intempéries à base d'acide oxalique, pour les particuliers et le professionnel**

### DESCRIPTION DE PRODUIT

#### Généralités


Le produit légèrement thixotropique fait efficacement nettoyant, dégraissant et agent éclaircissant. Redonne au bois sa teinte originale (à l'aide d'un agent blanchissant) et est biologiquement dégradable. Rend possible d'éliminer doucement les saletés, les substances contenues dans le bois et les décolorations du bois causées par des métaux. N'affecte pas les couches de peintures intactes.

#### Qualités particulières



- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+


#### Domaines d'utilisation




- Bois dégradé et grisailé par les intempéries, tels que meubles de jardin, terrasses, bardages, balcons etc.
- Prétraitement de bois tropiques riches en substances internes.

### TRAITEMENT

#### Indications d'application



- Remuer le produit avant utilisation s.v.p.
- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5°C, et non plus en cas de températures supérieures à 30 °C et/ou une humidité relative de l'air >80%.
- Ne pas appliquer en cas d'ensoleillement intense, de pluie, d'humidité de l'air extrêmement élevée, de vent fort ou de risque de gel.

**Technique d'application**

Procédé d'application	Au pinceau
Rendement par application (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	Pour éliminer le grisaillement: env. 5 Pour nettoyer: env. 5 - 20
Diluant	Eau
Ajout de diluant en %	Pour éliminer le grisaillement: Aucune dilution Pour nettoyer: à selon le degré de saleté jusqu'à 15 % (dilution maximale 1:5)
<sup>1)</sup> Rendement sans ajout de diluant	

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la consommation/le rendement.

Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

**Nettoyage des outils**

Immédiatement après usage avec de l'eau.

**SUPPORT****Préparation de support**

Éliminer les peintures dégradées par les intempéries; couvrir les plantes avoisinantes et les surfaces sensibles qui ne devraient pas être nettoyés ou les rincer avec de l'eau immédiatement après emploi.

Mouiller auparavant les support bien absorbants.

**STRUCTURE DU REVÊTEMENT****Application de produit**

Appliquer au pinceau ou à la brosse une couche abondante d'ADLER Holzentgrauer.

Faire agir 10 à 20 minutes, en veillant que la surface reste humide.

Ensuite, laver mécaniquement avec de l'eau (brosse de nylon ou brosse dure; aucune brosse métallique). Le support mécanique est nécessaire afin d'éliminer aussi les saletés contenues dans les pores.

En cas de superficies très décolorées, nous recommandons d'appliquer le produit une deuxième fois.

**Ponçage intermédiaire**

Si nécessaire, il est possible d'éliminer avant une première application les fibres du bois qui s'élèvent à l'aide un papier d'émerie ou un tissu de polissage.

**Couche suivante**

Séchage intermédiaire : env. 3 jours. À une humidité relative < 15 % il est possible recouvrir la surface avec le système de vernissage désiré, tel que p. ex. Pullex Bodenöl.

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

1,0 l ; 2,5 l


**Teintes/Degrés de brillance**

Légèrement coloré bleu 96348

---

**AUTRES INDICATIONS**

---

**Délai de conservation/  
stockage**

Au moins 3 ans dans le récipient original pas ouvert.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Ne pas transvaser le contenu dans des récipients métalliques.

---

**Données techniques de  
sécurité**

Veillez respecter la Fiche des données de sécurité correspondante, la version actuelle peut être consultée sur le site internet **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**

Lors de l'utilisation, il est conseillé de porter des gants et lunettes de protection.