

## ADLER Kupferlack (ADLER vernis cuivré)

**54805 et  
suiv.**



### Description du produit

Peinture antirouille à effets, résistante aux intempéries, thixotrope, satinée à effet métallique, à base de résine alkydique. Résiste jusqu'à 150 °C.

### Domaines d'utilisation

Pour les métaux et le bois, à l'intérieur et à l'extérieur.

### Méthode d'application

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

**L'application au pistolet n'est autorisée que dans des cabines de peinture au pistolet conformes à la directive COV.**

### Prétraitement du fond

Le support doit être bien adhérent, propre et exempt de graisse.

### Peintures anciennes

Enlever les vieilles peintures peu adhérentes. Poncer les couches très adhérentes et vérifier si elles sont compatibles avec ADLER Kupferlack. Si nécessaire, décaper toutes les vieilles peintures.

### Métal

Acier : Les supports métalliques doivent être propres, secs et exempts de graisse.

Zinc, aluminium : Pour favoriser l'adhérence, appliquer une couche de fond avec ADLER Unigrund ou ADLER 2K-Epoxi-Grund.

### Bois

Pour l'extérieur, imprégner au préalable le support à l'aide du fond d'imprégnation Pullex-Imprägniergrund.

### Vernis de finition

Appliquer 2 couches de ADLER Kupferlack.

### Dilution

Pour une application à la brosse ou au rouleau, ne pas diluer le produit.

Pour une application au pistolet, diluer le produit avec environ 25 % de diluant ADLER KH-Spritzverdünnung.

### Température de traitement et température de la surface à traiter

Min. + 5°C

Suite

(ADLER vernis cuivré) 54805 et suiv.

**Temps de séchage**

(température ambiante 20°C)  
(film humide de 100 µm)

Sec hors poussière 2 heures  
Recouvrable après 8 à 10 heures

Des couches très épaisses, des températures basses et/ou une humidité de l'air élevée peuvent ralentir considérablement le temps de séchage.

**Outils**

Nettoyer les outils avec le diluant ADLER KH-Spritzverdünnung.

**Consommation**

Env. 10 m<sup>2</sup>/l

**Conditionnement**

375 ml, 750 ml

**Teintes**

Kupfer (cuivré) 54805  
Altkupfer (vieux cuivre) 54806

**Stockage**

Conserver au sec et à l'abri du gel.  
Bien refermer et retourner les boîtes qui ont été ouvertes.

**Consignes de sécurité**

Veillez respecter la fiche de données de sécurité !