

ADLER PUR-Isofill Weiß

25506

(Fond isolant de remplissage blanc)

Fond isolant de remplissage opaque en polyuréthane, à 2 composants, à base de solvants, en accord avec la Directive **Decopaint**, pour **meubles et décorations intérieures pour l'industrie et le professionnel**.

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités


Fond isolant de remplissage opaque en polyuréthane, à 2 composants, à base de solvants et à base de résine acrylique, conforme à la Directive Decopaint, sans composants aromatiques, de séchage rapide, de pouvoir garnissant élevé et de très bonne aptitude au ponçage. Le produit se caractérise par une très bonne stabilité sur les surfaces verticales et une excellente élasticité permanente. Il peut être utilisé directement sur des panneaux de MDF de grande qualité.

Qualités particulières Normes d'essai



- **ÖNORM A 1605-12** (Surfaces de meubles)
Traitement par la flamme: 5-B (surface de meuble difficilement inflammable)
- **ÖNORM A 3800-1** (Comportement au feu) en combinaison avec un support difficilement inflammable et un vernis de finition: difficilement inflammable (antérieurement B 1 selon B 3800 -1), Q1, Tr 1
- Le **contenu en COV** d'ADLER PUR-Isofill est inférieur à **500 g de solvants / litre**, et correspond donc à l'ordonnance autrichienne sur les solvants « Österreichische Lösemittelverordnung 2005 » (BGBl. II 398/2005, 06/12/2005) respectivement à l'ordonnance allemande « Deutsche ChemVOCFarbV » (BGBl. I S. 3508 / BgBl. I S. 2194), et de cette manière aussi à la Directive 2004/42/EG (Directive Decopaint).
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment sur leurs émissions de polluants volatils: A+

Domaines d'utilisation



- Couche de fond à pouvoir garnissant pour le vernissage opaque de meubles et décorations intérieures.
- Egalement adapté aux formes de pièces profilées et aux listeaux, en raison de sa bonne stabilité en verticale.
- Pour cycles de vernissage difficilement combustibles ou difficilement inflammables

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application




- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Veuillez respecter nos « **Directives de travail pour les vernis polyuréthanes** ».

04-15 (remplace 02-15) ZKL 2414

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi du produit livré incombe à l'acheteur/utilisateur, c'est pourquoi nous conseillons de vérifier l'aptitude du produit à l'aide d'un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.


Rapport de mélange

ADLER PUR-Isofill Weiß ne peut être utilisé qu'avec le durcisseur et selon le rapport de mélange mentionné. Des écarts engendrent des défauts de film.

10 parties en poids d'ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 partie en poids d'ADLER PUR-Härter (durcisseur) 82019

ou

8 parties en volume d'ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 partie en volume d'ADLER PUR-Härter (durcisseur) 82019




Si un séchage plus rapide est désiré, en alternatif au durcisseur mentionnée au-dessus, on peut travailler avec le suivant rapport de mélange:

5 parties en poids d'ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 partie en poids d'ADLER PUR-Härter S (durcisseur) 82040


ou

4 parties en volume d'ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 partie en volume d'ADLER PUR-Härter S (durcisseur) 82040

Durée de vie en pot

avec ADLER PUR-Härter **82019**: 8 heures

avec ADLER PUR-Härter S **82040**: 5 heures

Technique d'application

Processus d'application	Airless	Airless pressurisée (Airmix, Aircoat etc.)	Pistolet à godet
Buse (ø mm)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8 - 2,0
Pression de pulvérisation (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Air de pulvérisation (bar)	-	1 - 2	-
Diluant	ADLER DD-Verdünnung (diluant) 80019		
Ajouté de diluant en %	0 - 5	0 - 5	5
Viscosité (s) godet 4 mm, 20°C	35	35	35
Quantité d'application (g/m ²)	env. 150 - 200 par application; pour une surface garnie, une double, voire triple application de produit de remplissage avec ponçage intermédiaire est nécessaire. Quantité maximum d'application 750		

Temps de séchage

(à 23°C et 50% d'humidité relative)



Ponçable et recouvrable	Après env. 3 heures
Manipulable et empilable	Après une nuit

- 3 heures après la première application de produit de remplissage, un léger ponçage lissant avec grain 280 est réalisé; après la deuxième application de produit de remplissage, il faut respecter un temps de séchage d'au moins 12 heures (température ambiante) avant le ponçage intermédiaire, afin de garantir une bonne stabilité de la couche

de finition suivante.

- Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des appareils



Avec ADLER DD-Verdünnung (diluant) 80019 ou
ADLER Waschverdünnung (diluant de nettoyage) 80077.

SUPPORT

Type de support

Bois feuillus et de conifères (bois massif, panneaux en fibre de bois plaqués, de particules en bois [vernis], matériaux en fibre de bois), panneaux de MDF

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, solide, sans graisse, ni cire, ni poussière de bois.

Sur des plaques MDF de bonne qualité et d'une densité brut élevée (par ex. plaques de 19 mm, supérieure à 700 kg/m³), ADLER PUR-Isofill Weiß peut être appliqué directement sans isolation préalable. Les plaques d'une qualité inférieure doivent être isolées au préalable avant la première couche de produit de remplissage (par ex. avec ADLER Legnopur 26211 suiv.).

Pour les applications dans une zone sanitaire, nous conseillons de principe l'utilisation de plaques MDF type V100 résistantes à l'humidité. Il est déconseillé de l'utiliser le produit pour surfaces horizontales, souvent exposées à l'eau, comme p. ex. les meubles sous vasque etc.

Préparation de support

- Plaques recouvertes de pellicule primaire : ponçage de la pellicule grain 240
- Plaques MDF : ponçage de nettoyage / lissant grain 180 - 220

CYCLE DE VERNISSAGE

Couche de fond

2 - 3 x ADLER PUR-Isofill Weiß 25506

Ponçage intermédiaire



Léger ponçage lissant avec grain 280 après la première application de produit de remplissage.

Les suivants ponçages intermédiaires: grain 280 – 320

Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une adhérence inter-couche.

Couche de finition

1 x ADLER Pigmopur dans la teinte souhaitée 24005 suiv.

En cas un cycle de vernissage conforme à la Directive Decopaint est nécessaire, en alternatif on peut appliquer ADLER Pigmocryl CFB 31105 suiv. dans la teinte désirée comme couche de finition.

ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VERNISSAGE

Nettoyage

Nettoyage à l'aide d'ADLER Clean-Möbelreiniger (nettoyant pour meubles) 96490.

Veuillez respecter les Fiches techniques de chaque produit.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	4 kg; 24 kg	
Teintes/Degrés de brillance	Weiß/Blanc	25506
Produits complémentaires	ADLER PUR-Härter S	82040 (durcisseur)
	ADLER PUR-Härter	82019 (durcisseur)
	ADLER DD-Verdünnung	80019 (diluante)
	ADLER Waschverdünnung	80077 (diluante)
	ADLER Pigmopur	24005 et suiv.
	ADLER Pigmocryl CFB	31105 et suiv.
	ADLER Legnopur	26211 et suiv.
	ADLER Clean-Möbelreiniger	96490

AUTRES INDICATIONS

Délai de conversation/ Stockage



Minimum 1 an, dans emballage d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil et des hautes températures (supérieures à 30° C).

Données techniques

Viscosité de conditionnement	env. 90 ± 5 s selon DIN 53211 (godet 4 mm, 20°C)
Viscosité de mélange	env. 45 ± 5 s selon DIN 53211 (godet 4 mm, 20°C)
Teneur en COV	Valeur limite UE pour ADLER PUR-Isofill Weiß (Kat. A/g): 500 g/l (2010). ADLER PUR-Isofill Weiß contient au maximum 490 g/l VOC.

Données techniques de sécurité



Veuillez respecter la Fiche de données de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

En règle générale, il faut éviter de respirer des vernis aérosol. Ceci est garanti par l'utilisation conforme d'un masque respiratoire protecteur (filtre de combinaison A2/P2 – EN 141/EN 143).