


ADLER Allwetterlack

50020 et suiv.



20 % 80367

Description du produit

Vernis synthétique et transparent, destiné à l'application sur bois intérieurs et extérieurs. Qualité d'un vernis pour bateaux.

Propriétés spéciales

Inodore ; sèche rapidement, très bonne résistance aux crèmes et aux graisses.

Attention : Coloration propre jaunâtre.

Domaines d'applications

Bois à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple meubles de jardin, tables kermesse et portails.

Également utilisable comme vernis de finition sur vernis alkydiques et vernis colorés à l'eau, pour éviter l'abrasion de la couleur.

Mode d'emploi

Au pinceau, au rouleau, au pistolet

L'application au pistolet n'est autorisée que dans des cabines de peinture au pistolet conformes à la directive COV.

Préparation du support

Bois : ponçage avec grain 120

Sur bois à l'extérieur appliquer préalablement une couche de Fond d'imprégnation Pullex Imprägnier-Grund 50208 et suiv. Poncer les couches sèches à recouvrir avec grain 220.

Finition

2 x ADLER Allwetterlack 50020

Diluant

ADLER Allwetterlack 50020 est prêt à l'application au pinceau. Pour l'application au rouleau diluer jusqu'à 5 % avec ADLER Adlerol 80301, pour l'application au pistolet diluer avec 20 % de diluant ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Température minimum de mise en œuvre et du support

Pas moins de + 5 °C

Temps de séchage

Sec hors poussière: après environ 2 heures

Sec hors-poisie: après 4 heures

Recouvrable après environ 12 heures

Des épaisseurs élevées et/ou les températures basses et/ou l'humidité atmosphérique élevée retardent le séchage.

11-09 (remplace 01-07)

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon : 0043/5242/6922-432, Fax : 0043/5242/6922-309, Mail : info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance

Outils	Nettoyer les outils avec ADLER Adlerol 80301.
Consommation (par couche)	Environ 10 m ² /l et par couche
Conditionnement	375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l
Teintes	Incolore brillant 50020 Incolore mat 50023
Indications particulières	Les revêtements extérieurs incolores présentent des intervalles de rénovation plus courts et nécessitent donc plus d'entretien. Les détériorations doivent être réparées le plus rapidement possible afin d'éviter tout grisaillement.
Indications techniques de sécurité	Consulter la Fiche des données de sécurité. Les chiffons imbibés de produits de séchage oxydatif comportent un risque d'auto-inflammation! Étendre les chiffons imbibés et les faire sécher; il est nécessaire de conserver les chiffons dans des récipients de métal fermés ou sous l'eau. En raison du risque d'auto-inflammation, il est interdit d'appliquer le produit dans des cabines de peinture au pistolet souillées par un brouillard de pulvérisation contenant de la nitrocellulose !