


ADLER Aqua-Trend**13701**

Description

Décapant à base aqueuse pour bois de feuillus, à base de colorants spéciaux résistants à la lumière en combinaison avec des pigments micronisés pour un aspect particulièrement homogènes.

ADLER Aqua-Trend est spécialement approprié pour le vernissage avec des vernis à base aqueuse. Il est aussi possible de recouvrir avec des vernis à base de solvants.

ADLER Aqua-Trend est disponible en teintes bois ou teintes colorées. Toutes les teintes sont miscibles entre elles et, si nécessaire, diluables avec ADLER Aqua-Trend « incolore » 13701. Si le produit est très dilué, des changements sensibles de couleur, influencés par la teinte naturelle du bois et par le jaunissement naturel du bois peuvent se produire.

Domaines d' utilisation

ADLER Aqua-Trend est approprié pour les bois feuillus à pores fins comme l'hêtre, le bois d'érable, moucheté fin d'érable, l'aulne etc. quand un aspect uniforme et particulièrement homogène de la surface est souhaité et quand on utilise un vernis à base aqueuse pour le vernissage.

Mise en oeuvre

Poncer soigneusement les surfaces avec une granulométrie de 150. Le mouillage du bois et un ponçage de finition après le séchage avec un grain de 150 – 180 présente des avantages.

Bien mélanger ADLER Aqua-Trend avant et pendant l'utilisation. Appliquer de façon régulière le décapant avec une abondance modérée à deux reprises, longitudinalement dans le sens des fibres par méthode de pulvérisation (**pistolet de pulvérisation : taille des buses 1.5 – 1.8 mm, pression de pulvérisation 2.0 – 2.5 bars**), de façon à ce que les surfaces aient un aspect légèrement mouillé.

Les essences de bois avec un faible pouvoir absorbant demandent une couche plus fine que les essences de bois avec un pouvoir absorbant beaucoup plus marqué.

Il est possible également d'appliquer une couche de décapant avec l'appareil à basse pression Airmix ou Airless. Nous ne recommandons pas l'application au pinceau ou à l'éponge.

Temps de séchage (température ambiante 20 °C) : env. 12 heures ou mieux pendant la nuit. Avec des peintures à bois à base aqueuse, il est déjà possible de procéder à un nouveau laquage après 5 heures.

Différentes essences de bois comme le **chêne** ou le **mélèze** etc. contiennent des composants solubles dans l'eau et qui sont activés lors du laquage avec des laques pour meubles à base aqueuse.

06-03 (remplace 03-95)

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 0043-5242-6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure.

Pour éviter des colorations ou l'apparition de marques (celles-ci peuvent apparaître à différents degrés en fonction de l'origine du bois), nous recommandons ainsi d'appliquer une couche de fond avec ADLER Iso-Grundlack 16035 ou ADLER Alkosan-Grund 16852 (tenir compte de la fiche caractéristi-

que du produit Alkosan-Grund !) lors du laquage des **bois de chêne, mélèze et autres bois riches en composants**.

Il est possible de procéder au laquage avec des peintures à bois à base aqueuse après le séchage et le ponçage intermédiaire.

Avant le début des travaux de décapage, il est nécessaire d'effectuer un test de décapage sur un échantillon de bois original afin de juger de la teinte finale obtenue. N'utiliser que du décapant provenant du même lot pour une commande.

Le contact avec les métaux change la teinte. Le décapant se trouvant encore dans le pistolet de pulvérisation ou souillé avec de la poussière de bois ne doit plus être reversé dans le pot contenant le décapant original.

Veillez vous conformer SVP à nos « **Directives de travail pour le décapage du bois** » ainsi que la **fiche de sécurité**.

Pouvoir couvant

Env. 8 m²/l par couche, selon la forme des surfaces à teinter.

Conditionnement

1 l, 5 l

Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel.

Conservation

Au moins 1 an dans l'emballage fermé d'origine.

Teintes

incolore	(Farblos)	13701
blanc	(Polarweiß)	13702
cannelle	(Zimt)	13703
saumon	(Lachs)	13704
pavot	(Mohn)	13705
pistache	(Pistazie)	13706
arctique	(Arktis)	13707
gris argenté	(silbergrau)	13708
platine	(Platin)	13709
cumin	(Kümmel)	13710
muscade	(Muskat)	13711